Collezione Busnelli

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE	STANDARD	NOTE
COMPOSIZIONE				
LEGNO	%	75÷80		TRANCIATO DI LEGNO NATURALE DI PIOPPO E/O AYOUS E/O TIGLIO
RESINE	%	12÷15		RESINE UREICHE A BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE
COLORANTI	%	1		COLORANTI ACIDI IN SOLUZIONI ACQUOSA
CONTENUTO DI UMIDITÀ (ALLA CONSEGNA)	%	8 +/- 4		DURANTE LE FASI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DEL PRODOTTO, IL CONTENUTO DI UMIDITÀ PUÒ SUBIRE DELLE VARIAZIONI DOVUTE ALLE SPECIFICHE CONDIZIONI AMBIENTALI
CARATTERISTICHE				
INTERVALLI NOMINALI TRA GLI SPESSORI	MM	FINO A 1,5 (COMPRESO): INTERVALLO NOMINALE 0,05		
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	LE EMISSIONI DI FORMALDEIDE DEL TRANCIATO MULTILAMINARE BUSNELLI INTERNATIONAL SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN CLASSE E1-"A BASSA EMISSIONE" (ANALISI SECONDO EN 717)			
RESISTENZA ALLA LUCE	IL TRANCIATO MULTILAMINARE, NON ESSENDO UN PRODOTTO FINIT, PRESENTA UNA RESISTENZA ALLA LUCE VARIABILE IN FUNZIONE DEL CICLO E DELLA TIPOLOGIA CHIMICA DELLA FINITURA. UNA VARIAZIONE DEL COLORE NEL TEMPO NON PUÒ QUINDI ESSERE CONSIDERATA UN DIFETTO DEL MATERIALE. SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE TEST PREVENTIVI IN BASE ALL'UTILIZZO ED ALLE FINITURE DA APPLICARE, ALLO SCOPO DI OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.			
COLORE E STRUTTURA	IL TRANCIATO MULTILAMINARE, ESSENDO UN PRODOTTO A BASE DI LEGNO NATURALE, POTREBBE PRESENTARE MINIME VARIABILITÀ DI COLORE; SI RACCOMANDA QUINDI DI VERIFICARE IL COLORE E LA VENATURA DEL MATERIALE CONSEGNATO PRIMA DI PROCEDERE ALLA LAVORAZIONE ED ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO.			