Collezione Laminati e Stratificati Arpa

Collezione Laminati e Stratificati Arpa

Gli investimenti in ricerca e tecnologia.
L'attenzione alla sostenibilità. Il design e la qualità sono caratteristiche distintive del marchio.
Arpa produce soluzioni per rendere più originale e creativo ogni tipo di ambiente o elemento di arredo.
Le finiture, grazie alla continua innovazione, interpretano in modo unico la dimensione materica del laminato ad alta pressione.

FORMATO

DIMENSIONE

4200X1300 MM
4200X1600MM
4200X799,5 MM



SPESSORE



0,7 MM
0,9 MM
1 MM
1,2 MM
12 MM

DESTINAZIONI D'USO

INDOOR		OUTDOOR	
MOBILIO	√	PAVIMENTAZIONE OUTDOOR	
PIANI ORIZZONTALI	√	RIVESTIMENTI OUTDOOR	
RIVESTIMENTI VERTICALI	√	ELEMENTI D'ARREDO	
STAND FIERISTICI	√	FACCIATA VENTILATA	
OGGETTISTICA	√	RIVESTIMENTO ISOLANTE	
PAVIMENTAZIONE INDOOR			
COMPONENTI BAGNI	√		
COMPONENTI CUCINA	√		
LAVELLI	√		

RICHIEDI I CAMPIONI GRATUITAMENTE

OPPURE

CLICCA QUI

Collezione Laminati e Stratificati Arpa

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE	NOTE	STANDARD
QUALITÀ SUPERFICIALE				
DIMESIONE PANNELLI	MM^2/M^2	≤1	SPORCO, MACCHIE, TACCHE E DIFETTI SUPERFICIALI SIMILI	EN 438-2.4
SPESSORI DISPONIBILI	MM/M^2	≤10	FIBRE, PELI, GRAFFI	
TOLLERANZE DIMENSIONALI				
TOLLERANZA DI SPESSORE	MM	±0,20 PER SPESSORI 2,0 ≤ T < 3,0		EN 438-2.5
	MM	±0,30 PER SPESSORI 3,0 ≤ T < 5,0		
	MM	±0,40 PER SPESSORI 5,0 ≤ T < 8,0		
	MM	±0,50 PER SPESSORI 8,0 ≤ T < 12,0		
	MM	±0,60 PER SPESSORI 12,0 ≤ T < 16,0		
	MM	±0,70 PER SPESSORI 16,0 ≤ T < 20,0		
	MM	±0,80 PER SPESSORI 20,0 ≤ T < 25,0		
	MM	SECONDO ACCORDI PER SPESSORI T ≥ 25,0		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	MM	+10 / -0		EN 438-2.6
RETTILINEARITÀ DEI BORDI	MM/M	≤1,5		EN 438-2.7
ORTOGONALITÀ	MM/M	≤1,5		EN 438-2.8
PLANARITÀ	MM/M	≤8 PER SPESSORI 2,0 ≤ T < 6,0	MISURATA SU FOGLIO INTERO	EN 438-2.9
	MM/M	≤5 PER SPESSORI 6,0 ≤ T < 10,0		
	MM/M	≤3 PER SPESSORI 1,0 ≤ T		

Collezione Laminati e Stratificati Arpa

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE	NOTE	STANDARD
REAZIONE AL FUOCO / TIPI CGS E ACS	CLASSIFICAZIONE	C-S1, D0	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 13501
	CLASSIFICAZIONE	B-S1, D0	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
REAZIONE AL FUOCO / TIPI CGF E ACF	CLASSIFICAZIONE	B-S1, D0	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 13501
	CLASSIFICAZIONE	C-S2, D0	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
	CLASSIFICAZIONE	B-S1, D0	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
ALTRE PROPRIETÀ				
RESISTENZA TERMICA / CONDUTTIVITÀ	W/MK	DA 0,2 A 0,5	SPORCO, MACCHIE, TACCHE E DIFETTI SUPERFICIALI SIMILI	EN 12664
IGIENE	PASSA/NON PASSA	PASSA	FIBRE, PELI, GRAFFI	NSF
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	MG/M³ PPM	0,020 - 0,035 0,015 - 0,030	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 717-1
	MG/(M²XH)	0,3÷ 0,4	ASPETTO - ALTRE FINITURE	EN ISO 12460-3
	CLASSE	E1	ASPETTO - ALTRE FINITURE	EN 13986

Collezione Laminati e Stratificati Arpa

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE	NOTE	STANDARD
PROPRIETÀ GENERALI				
RESISTENZA ALL'USURA SUPERFICIALE	GIRI	≥ 150 ≥ 100 N.A.	PUNTO INIZIALE	EN 438-2.10
RESISTENZA ALL'IMMERSIONE IN ACQUA BOLLENTE	%	CGS E ATS ≤ 5,0 CGF E ATF ≤ 7,0	AUMENTO MASSA -2 ≤ T < 5 MM	EN 438-2.12
	%	CGS E ATS ≤ 2,0 CGF E ATF ≤ 3,0	AUMENTO MASSA -5 ≤ T MM	
	%	CGS E ATS ≤ 6,0 CGF E ATF ≤ 9,0	AUMENTO MASSA -2 ≤ T < 5 MM	
	%	CGS E ATS ≤ 2,0 CGF E ATF ≤ 6,0	AUMENTO MASSA -5 ≤ T MM	
	CLASSIFICAZIONE	≥ 3	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	
	CLASSIFICAZIONE	≥ 4	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
RESISTENZA AL VAPORE	CLASSIFICAZIONE	+10 / -0	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.14
	CLASSIFICAZIONE	≤1,5	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
RESISTENZA AL CALORE SECCO (160 °C/20')	CLASSIFICAZIONE	+10 / -0	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.16
	CLASSIFICAZIONE	≤1,5	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
RESISTENZA AL CALORE UMIDO (100 °C/20')	CLASSIFICAZIONE	+10 / -0	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.18
	CLASSIFICAZIONE	≤1,5	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
STABILITÀ DIMENSIONALE A TEMPERATURA ELEVATA	LONGITUDINALE %	≤ 0,40	AUMENTO MASSA -2 ≤ T < 5 MM	EN 438-2.17
	LONGITUDINALE %	≤ 0,30	AUMENTO MASSA -5 ≤ T MM	
	TRASVERSALE %	≤ 0,80	AUMENTO MASSA -2 ≤ T < 5 MM	
	TRASVERSALE %	≤ 0,60	AUMENTO MASSA -5 ≤ T MM	
RESISTENZA ALL'IMPATTO CON SFERA GRANDE DIAMETRO	MM	H 1400 / D ≤ 10 | H 800 / D ≤ 12	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.21
	MM	H 1800 / D ≤ 10 | H 800 / D ≤ 12	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
RESISTENZA ALLE FESSURAZIONI	CLASSIFICAZIONE	≥ 4		EN 438-2.24

Collezione Laminati e Stratificati Arpa

RESISTENZA ALLA SCALFITTURA	CLASSIFICAZIONE	≥ 2	≥ 2	ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.25
	CLASSIFICAZIONE	≥ 3	≥ 4	ASPETTO - ALTRE FINITURE	
RESISTENZA ALLE MACCHIE	CLASSIFICAZIONE	≥ 5		ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 438-2.26
	CLASSIFICAZIONE	≥ 4		ASPETTO - ALTRE FINITURE	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE (ARCO ALLO XENO)	CLASSIFICAZIONE SCALA DEI GRIGI	≥ 4			EN 438-2.27
MODULO ELASTICO A FLESSIONE	MPA	≥ 9000			EN ISO 178
RESISTENZA A FLESSIONE	MPA	≥ 80			EN ISO 178
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE	Ω	$1X10^{9} \div 1X10^{11}$		ASPETTO - FINITURA LUCIDA	EN 61340-4-1
	Ω	$1X10^{9} \div 1X10^{11}$		ASPETTO - ALTRE FINITURE	
DENSITÀ	G/CM^{3}	≥ 1,35			EN ISO 1183

Collezione Laminati e Stratificati Arpa



Decoro
Bianco
GBP-C-043



Decoro
Bianco Malè
GBP-C-044



Decoro
Bianco Kos
GBP-C-045

Decoro
Nero
GBP-C-046

Decoro
Grigio Argento
GBP-C-047

Decoro
Castoro Ottawa
GBP-C-048



Decoro
Grigio Londra
GBP-C-049



Decoro
Nero Ingo
GBP-C-050



Decoro
Grigio Bromo
GBP-C-051



Decoro
Grigio Efeso
GBP-C-052

Decoro
Beige Arizona
GBP-C-053



Decoro
Cacao Orinoco
GBP-C-054



Decoro
Verde Comodoro
GBP-C-055



Decoro
Rosso Jaipur
GBP-C-056

Decoro
Grigio Antrim
GBP-C-057

Decoro
Blu Fes
GBP-C-058



Decoro
Rosso Askja
GBP-C-059



Decoro
Azzurro Naxos
GBP-C-060

Decoro
Verde Brac
GBP-C-061

Decoro
Rosso Namib
GBP-C-062

Decoro
Viola Orissa
GBP-C-063



Decoro
Giallo Evora
GBP-C-064



Decoro
Blu Shaba
GBP-C-065

Decoro
Grigio Aragona
GBP-C-066

Collezione Laminati e Stratificati Arpa



Decoro
Verde Kitami
GBP-C-067

Decoro
Voyage Silver
GBP-C-070

Decoro
Marquina
GBP-C-071



Decoro
Pulpis Light
GBP-C-072

Decoro
Yule Grey
GBP-C-073

Decoro
Marmo Carnico
GBP-C-074

Decoro
Marmo Elite
GBP-C-075

Decoro
Maia
GBP-C-076

Decoro
Evan
GBP-C-077

Collezione Laminati e Stratificati Arpa