Collezione Alvic

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ LUXE BY ALVIC

SPECIFICHE TECNICHE					
CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE			STANDARD
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	mm	±2 mm/m			EN 324-1
SPESSORE	mm	± 0,3 mm			EN 324-1
SQUADRATURA	mm	± 2 mm/m			EN 324-2
		SPESSORE (MM)			STANDARD
		10-12	16-18	19-25	
DENSITÀ	(kg/m³)	800±50	780±50	740±50	EN 323
LEGAME INTERNO	(N/mm²) – min.	1,05	1,00	1,00	EN 319
GONFIAMENTO DELLO SPESSORE 24H	% – min.	15	12	10	EN 317
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	(N/mm²) – min.	22	20	18	EN 310
MODULO DI ELASTICITÀ	N/mm²) – min.	2500	2200	2100	EN 310
CONTENUTO DI UMIDITÀ	(%) – range	4 - 11			EN 322
CONTENUTO DI SABBIA	(%) – max.	0,05			ISO 3340
CLASSIFICAZIONE STANDARD DELLE EMISSIONI DI FORMALDEIDE (CLASSIFICAZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA)		E1 (E0.5 – CARB2 – TSCA)			EN 13986

RESISTENZA AGLI INCENDI	D-s2, d0	EN 13501-1
	LUXE	**STANDARD**
RESISTENZA ALLE MACCHIE	Grade 5	EN 14323: 17
RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI	Grade 5	EN 12720:09
TEST DEL TAGLIO TRASVERSALE (ADERENZA)	Grade 2	ISO 2409 : 13
RESISTENZA ALLA ROTTURA	Grade 5	EN 14323: 17
CONTROLLO A FREDDO (40 CICLI: 1H 60 OC, 1H -20OC, 15' TEMPERATURA AMBIENTE)	No damage	AIDIMME
RESISTENZA ALLA LUCE	Blue scale: >6 Grey scale: 5	EN 14323: 17
RESISTENZA AL CALORE A SECCO	Grade 5	EN 12722:09
RESISTENZA AL CALORE UMIDO	Grade 5	EN 12721:09
RESISTENZA AI GRAFFI	16±2 N	EN 15186-A
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (I.P. CICLI)	Class 4	EN 14323: 17
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO	Grade 4	EN 14323: 17
RESISTENZA ALLO STRESS DA IMPATTO (SFERA D'ACCIAIO DI GRANDE DIAMETRO)	110 cm	EN 14323: 17
TOLLERANZA DELLE MISURE (PARTI BORDATE)	± 0,5 mm	ALVIC
EFFICACIA ANTIBATTERICA 24 ORE (STAPHYLOCOCCUS AUREUS)	100%	ASTM E2180:07 JIS Z2801:06
TOLLERANZA DI DEFORMAZIONE	2 mm / 1 m	ALVIC
TOLLERANZA DEL COLORE NORMALE	E ≤ 0,70	CIELab D65/10º
LUCIDO (60º)	90 ± 5 GU	ISO 2813

Collezione Alvic

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ ZENIT BY ALVIC

SPECIFICHE TECNICHE					
CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE			STANDARD
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	mm	±2 mm/m			EN 324-1
SPESSORE	mm	± 0,3 mm			EN 324-1
SQUADRATURA	mm	± 2 mm/m			EN 324-2
		SPESSORE (MM)			STANDARD
		10-12	16-18	19-25	
DENSITÀ	(kg/m³)	780±50	730±50	700±50	EN 323
LEGAME INTERNO	(N/mm²) – min.	1,05	1,00	1,00	EN 319
GONFIAMENTO DELLO SPESSORE 24H	% – min.	15	12	10	EN 317
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	(N/mm²) – min.	22	20	18	EN 310
MODULO DI ELASTICITÀ	N/mm²) – min.	2500	2200	2100	EN 310
CONTENUTO DI UMIDITÀ	(%) – range	4 - 11			EN 322
CONTENUTO DI SABBIA	(%) – max.	0,05			ISO 3340
CLASSIFICAZIONE STANDARD DELLE EMISSIONI DI FORMALDEIDE (CLASSIFICAZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA)		E1 (E0.5 – CARB2 – TSCA)			EN 13986

RESISTENZA AGLI INCENDI	D-s2, d0	EN 13501-1
	ZENIT	STANDARD
RESISTENZA ALLE MACCHIE	Grade 5	EN 14323: 17
RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI	Grade 5	EN 12720:09
TEST DEL TAGLIO TRASVERSALE (ADERENZA)	Grade 1	ISO 2409 : 13
RESISTENZA ALLA ROTTURA	Grade 5	EN 14323: 17
CONTROLLO A FREDDO (40 CICLI: 1H 60 OC, 1H -20OC, 15' TEMPERATURA AMBIENTE)	No damage	AIDIMME
RESISTENZA ALLA LUCE	Blue scale: >6 Grey scale: 5	EN 14323: 17
RESISTENZA AL CALORE A SECCO	Grade 5	EN 12722:09
RESISTENZA AL CALORE UMIDO	Grade 5	EN 12721:09
RESISTENZA AI GRAFFI	Cla3,s5s ±4 1(5NN)	EISENON 1 5145138186-.-21A
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (I.P. CICLI)	ClasCs 4la (sPsl350)	EN 143232: 17
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO	Grade 5	EN 14323: 17
RESISTENZA ALLO STRESS DA IMPATTO (SFERA D'ACCIAIO DI GRANDE DIAMETRO)	200 cm	EN 14323: 17
TOLLERANZA DELLE MISURE (PARTI BORDATE)	± 0,5 mm	ALVIC
EFFICACIA ANTIBATTERICA 24 ORE (STAPHYLOCOCCUS AUREUS)	100%	ASTM E2180:07 JIS Z2801:06
TOLLERANZA DI DEFORMAZIONE	2 mm / 1 m	ALVIC
TOLLERANZA DEL COLORE NORMALE	E ≤ 0,70	CIELab D65/10º
LUCIDO (60º)	4 ± 1 GU	ISO 2813

Collezione Alvic

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ SYNCRON BY ALVIC

SPECIFICHE TECNICHE					
CARATTERISTICHE	**UNITÀ**	**VALORE**			**STANDARD**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA	mm	± 5 mm			EN 324-1
SPESSORE	mm	± 0,3 mm			EN 324-1
SQUADRATURA	mm	± 2 mm/m			EN 324-2
		SPESSORE (MM)			**STANDARD**
		10-12	**16-18**	**19-25**	
DENSITÀ	(kg/m³)	670±50	630±50	610±50	EN 323
LEGAME INTERNO	(N/mm²) – min.	0,40	0,35	0,30	EN 319
GONFIAMENTO DELLO SPESSORE 24H	% – min.	11	11	10	EN 310
MODULO DI ELASTICITÀ	N/mm²) – min.	1800	1600	1500	EN 310
CONTENUTO DI UMIDITÀ	(%) – range	5 - 13			EN 322
CLASSIFICAZIONE STANDARD DELLE EMISSIONI DI FORMALDEIDE (CLASSIFICAZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA)		E1 (E0.5 – CARB2 – TSCA)			EN 13986
RESISTENZA AGLI INCENDI		D-s2, d0			EN 13501-1
		SYNCRON			**STANDARD**
RESISTENZA ALLE MACCHIE		Grade 5			EN 14323: 17

RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI	Grade 5	EN 12720:09
RESISTENZA ALLA ROTTURA	Grade 5	EN 14323: 17
CONTROLLO A FREDDO (40 CICLI: 1H 60 °C, 1H -20°C, 15' TEMPERATURA AMBIENTE)	No damage	AIDIMME
RESISTENZA ALLA LUCE	Blue scale: >6 Grey scale: 5	EN 14323: 17
RESISTENZA AL CALORE A SECCO	Grade 5	EN 12722:09
RESISTENZA AL CALORE UMIDO	Grade 5	EN 12721:09
RESISTENZA AI GRAFFI	3±1 N	EN 14323
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (I.P. CICLI)	Class 1	EN 14323: 17
RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO	Grade 5	EN 14323: 17
RESISTENZA ALLO STRESS DA IMPATTO (SFERA D'ACCIAIO DI GRANDE DIAMETRO)	140 cm	EN 14323: 17
TOLLERANZA DELLE MISURE (PARTI BORDATE)	± 0,5 mm	ALVIC
EFFICACIA ANTIBATTERICA 24 ORE (STAPHYLOCOCCUS AUREUS)	100%	ASTM E2180:07 JIS Z2801:06
TOLLERANZA DI DEFORMAZIONE	2 mm / 1 m	ALVIC