Valchromat®

Valchromat® è un pannello in fibre di legno colorato in massa. Le fibre sono impregnate con un colorante organico che, grazie ad agenti coloranti legati chimicamente l'uno all'altro da una particolare resina, conferiscono a Valchromat caratteristiche fisico-chimiche uniche. Valchromat® è un MDF. HLS, conforme alla norma EN 622-5. I pannelli Valchromat®, grazie all'utilizzo di coloranti organici e alla naturale variazione del colore del legno, sono disponibili in diverse tonalità. Questa variazione può essere vista sulla stessa superficie, tra le due facce dello stesso pannello o tra i diversi lotti o spessori di produzione.

Valchromat® è un pannello impermeabile, fornito senza finitura, per il quale si consiglia uno strato di vernice, cera o olio protettivo.

Design degli interni, mobili, rivestimenti, pavimenti, porte, bagni e cucine, ristorazione, stand espositivi, shopfitting, pannelli decorativi, pannelli acustici e altre applicazioni. Ogni volta che i pannelli vengono utilizzati in zone umide, come bagni o cucine, devono essere protetti con una finitura di vernice specifica e le parti superiori devono essere adeguatamente sigillate. I pannelli Valchromat non devono essere applicati in luoghi dove entrano in contatto diretto con l'acqua, come piani di lavoro di cucine e docce da bagno.

DESTINAZIONI D'USO

INDOOR		OUTDOOR	
MOBILIO	√	PAVIMENTAZIONE OUTDOOR	
PIANI ORIZZONTALI	√	RIVESTIMENTI OUTDOOR	
RIVESTIMENTI VERTICALI	√	ELEMENTI D'ARREDO	
STAND FIERISTICI	√	FACCIATA VENTILATA	
OGGETTISTICA	√	RIVESTIMENTO ISOLANTE	
PAVIMENTAZIONE INDOOR	√		
COMPONENTI BAGNI	√		
COMPONENTI CUCINA	√		
LAVELLI			

FORMATO

DIMENSIONE
3660x1220

SU RICHIESTA:
3660 x 2440
2440 x 1220
2440 x 1830

RICHIEDI I CAMPIONI GRATUITAMENTE

OPPURE

CLICCA QUI

Valchromat®

PESO DEL PANNELLO

SPESSORE	MM	8	12	16	19	30
PESO PER M²	KG/M²	6.8	9.8	12.8	15.0	22.2
PESO DEL PANNELLO						
2440X1220 MM	KG	20.2	29.3	38.1	44.7	66.1
2440X1830 MM	KG	30.4	43.9	57.2	67.0	99.1
3660X1220 MM	KG	30.4	43.9	57.2	67.0	99.1
3660X2440 MM	KG	60.7	87.9	114.3	134.0	198.3

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	8	12	16	19	30	STANDARD
DENSITÀ	KG/M³	850	820	800	790	740	EN 323
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	N/MM²	42	40	38	38	36	EN 310
MODULO A FLESSIONE	N/MM²	3400	3200	3100	3100	3000	EN 310
LEGAME INTERNO	N/MM²	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	EN 319
RIGONFIAMENTO 24H	%	12	10	8	8	7	EN 317
LEGAME INTERNO DOPO TEST CICLICO	N/MM²	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	EN 321
RIGONFIAMENTO DOPO TEST CICLICO	%	19	16	15	15	15	EN 321
CONTENUTO DI FORMALDEIDE		≤ 8MG/100G, CLASS E1					EN 120
CERTIFICAZIONE COMPORTAMENTO AL FUOCO		F	D-S2,DØ				EN 13501
CARATTERISTICHE SU RICHIESTA							
IGNIFUGO	8MM/19MM						
OLIO VALCHROMAT	INCOLORE PER OUTDOOR E INDOOR 1 LT						